

Zugfestigkeit von Federstahldraht nach DIN EN 10270-1-DH/-SH in
Abhängigkeit vom Durchmesser (Angaben ohne Gewähr)

Druchmesser in mm	Zugfestigkeit Rm in N/mm ²
0,07	3132
0,10	3010
0,12	2947
0,16	2849
0,20	2772
0,25	2696
0,30	2633
0,34	2590
0,38	2552
0,43	2510
0,48	2472
0,53	2438
0,56	2419
0,60	2395
0,65	2368
0,70	2342
0,80	2297
0,90	2256
1,00	2220
1,10	2187
1,20	2157
1,30	2130
1,50	2081
1,70	2038
1,90	2000
2,10	1965
2,40	1920
2,60	1892
3,00	1843
3,40	1800
3,80	1762
4,25	1724
4,75	1685
5,30	1648
6,00	1605
6,50	1578
7,50	1529
8,50	1486
9,50	1448
10,00	1430
11,00	1397
12,50	1353
13,00	1340
14,00	1315
15,00	1291
16,00	1269
17,00	1248
18,00	1228
19,00	1210