

Zugfestigkeit von Federstahldraht nach DIN EN 12166 CuSn6 F95 in Abhängigkeit vom Durchmesser (ohne Gewähr)	
Druchmesser in mm	Zugfestigkeit Rm in N/mm ²
0,07	940,8
0,10	938,0
0,12	936,6
0,16	934,3
0,20	932,6
0,25	930,8
0,30	929,4
0,34	928,4
0,38	927,6
0,43	926,6
0,48	925,7
0,53	925,0
0,56	924,5
0,60	924,0
0,65	923,4
0,70	922,8
0,80	921,7
0,90	920,8
1,00	920,0
1,10	919,3
1,20	918,6
1,30	917,9
1,50	916,8
1,70	915,9
1,90	915,0
2,10	914,2
2,40	913,2
2,60	912,5
3,00	911,4
3,40	910,4
3,80	909,6
4,25	908,7
4,75	907,8
5,30	907,0